MODE D'EMPLOI

DECAPOLI TOPAZE

******

CARACTERISTIQUES :

Pâte décapante permettant de décaper en 5 à 15 minutes les soudures à l'arc ou au chalumeau. Avec un temps d'action plus long et un renouvellement de la couche de pâtes, les soudures les plus oxydées peuvent être décapées. DECAPOLI TOPAZE dégraisse et nettoie le métal. Le fini obtenu après 2 minutes est blanc argent.

DECAPOLI TOPAZE est une pâte de couleur jaune contenant 15 % d'acide nitrique suractivé avec de l'acide chlorhydrique (moins de 10 %)

UTILISATION :

Pour des surfaces contenant des soudures, décaper les cordons (temps de contact = 15 minutes) avant de renouveler l'opération sur la surface totale (temps de contact = 2 minutes). Etaler DECAPOLI TOPAZE au pinceau sur la surface. Homogénéiser la pâte avec le pinceau durant le décapage afin d'assurer une attaque homogène. Eliminer le plus gros de la pâte avec une raclette plastique avant de rincer abondamment.

1) Conditions opératoires :

Pour une finition de surface, opérer sur 1 m² environ par opération.

2) Consommation moyenne :

Environ 1 kg pour 30 mètres de cordon de soudure ou pour 5 à 6 m² de surface traitée.

3) Equipements :

Pour obtenir des pinceaux spécialement adaptés à DECAPOLI TOPAZE, consulter notre service commercial.

SECURITE :

Voir fiche de sécurité

POLIMET
POLIGRAT France Sud
2, rue St Eloi
B.P. 78
F-71300 MONTCEAU LES MINES
☎ (33) 03 85 67 99 99 🖷 (33) 03 85 67 99 88
e-mail poligrat@wanadoo.fr